

RAPIDO ARMIERUNG

Material	Putzgewebe	Jutegewebe	Jutegewebe, farbig	Glasflies
Inhaltsstoffe	Glasfaser	Jute	Jute	Glasfaser
Gebinde	Rolle 1 m x 50 m Rolle 1 m x 10 m	Rolle 1 m x 50 m Rolle 1 m x 10 m	Rolle 1,3 m x 3 m	Rolle 1 m x 50 m

RAPIDO PUTZGEWEBE (MASCHE 7 X 7, 165 GR/ M²)

- Einsatz** Zum Überspannen und zur Rissüberbrückung bei Materialwechsel, Öffnungen, Stürzen, Wandheizungen, Putzträgern sowie Dämmstoffen.
- Verarbeitung** **Rapido Putzgewebe** im rechten Winkel zu der zu erwartenden Rissbildung in den frischen Putz einlegen und einbetten. Überlappungen sollten 10 cm betragen. An den Ecken von Öffnungen ist Gewebe mit den Maßen 30 cm * 50 cm im 45° Winkel zusätzlich einzubetten. Das Gewebe muss sich immer im oberen Drittel der Putzlage, also kurz hinter der Oberfläche, befinden. Der Abstand zu dem Untergrund, zu Wandheizungen oder zu Kabeln sollte mindestens 5 mm betragen. Zwischen 2 Gewebelagen sollte sich immer Lehmputz befinden.

RAPIDO JUTEGEWEBE (MASCHE 7 X 7, 110 GR/ M²)

- Einsatz** Zum Überspannen und zur Rissüberbrückung bei Materialwechsel, Öffnungen, Stürzen, Wandheizungen und auf Putzträgern sowie Dämmstoffen.
- Verarbeitung** **Rapido Jutegewebe** im rechten Winkel zu der zu erwartenden Rissbildung in den frischen Putz einlegen und einbetten. Überlappungen sollten 10 cm betragen. An den Ecken von Öffnungen ist Gewebe mit den Maßen 30 cm * 50 cm im 45° Winkel zusätzlich einzubetten. Das Gewebe muss sich immer im oberen Drittel der Putzlage, also kurz hinter der Oberfläche, befinden. Der Abstand zu dem Untergrund, zu Wandheizungen oder zu Kabeln sollte mindestens 5 mm betragen. Zwischen 2 Gewebelagen sollte sich immer Lehmputz befinden.

RAPIDO JUTEGEWEBE FARBIG (MASCHE 0,5 X 0,5, 310 GR/ M²)

- Einsatz** Als tapetenähnliche oberflächliche Armierung auf bestehende Putze oder Platten.
- Verarbeitung** Das farbige **Rapido Jutegewebe** wird wie Tapetenbahnen senkrecht angebracht. Dazu **Rapido Lehmglätte** im gewünschten Farbton in der Bahnbreite ca. 1 mm stark mittels Zahnkelle aufziehen und das farbige **Rapido Jutegewebe** einbetten. Im Anschluss mit Glättkelle das Gewebe pressspachteln. Dabei ist darauf zu achten, dass kein Material durch die Maschen gepresst und oberflächlich verteilt wird. Das farbige **Rapido Jutegewebe** kann auch komplett in angerührter Rapido Lehmfixierung eingetauchen und wie eine Raufasertapete geklebt werden.

RAPIDO GLASFLIES

- Einsatz** Als dünnlagige oberflächliche Armierung auf bestehende Putze oder Platten.
- Verarbeitung** **Rapido Lehmglätte** ca. 1 mm stark aufspachteln und das **Rapido Glasflies** vor Hautbildung in die **Rapido Lehmglätte** mittels Glättkelle einbetten. Bei Überlappungen muss sich zwischen den beiden Fliesen **Rapido Lehmglätte** befinden, um beide Lagen zu verkleben. Auf eine Überlappung kann jedoch verzichtet werden, wenn ortsnah kein Riss parallel zum Stoß verläuft.

Die Aussagen erfolgen nach umfangreicher Prüfung und Praxiserfahrung. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit, aktuelle Version siehe www.rapidolehm.de