

# RAPIDO TEICHLEHM

<b>Material</b>	<b>Hoch quellfähige Tone als rohe Masse oder geschnetzelt</b> zu Dichtungszwecken und für den Wasserbau
<b>Gebinde</b>	25kg Sack, 1 t BigBag (Lieferung 1t BigBag, LKW frei geschüttet)
<b>Verbrauch</b>	Ca. 1,9 kg / Liter
<b>Wasserbedarf</b>	je nach Verarbeitungsart und Lieferzustand, Material sollte bei Verarbeitung erdfeucht sein und darf bei Verdichtung kein Wasser freisetzen
<b>Lagerung</b>	unbegrenzt lagerfähig
<b>Verarbeitung</b>	<p>Stark quellfähiger Ton zum Herstellen von Wasserläufen und Einfassen von Quellen. Selbstdichtend und modelierfähig.</p> <p>Der Rapido-Teichlehm ist ein Spezialton zum Herstellen von Teichen und Wasserläufen, Eindichten von Quellen und Abdichten von Kellerwänden.</p> <p>Er wird in der Lausitz seit Jahrhunderten zum Teichbau verwendet. Bei sachgemäßem Einbau entsteht eine zuverlässige wassersperrende Schicht. Dazu muss auf einem tragfähigen verdichteten Boden eine etwa 20cm dicke Schicht verlegt und nach Proktor verdichtet werden.</p> <p>Im Falle einer Mauerwerksdichtung ist ein 20cm breiter Kanal parallel zum Mauerwerk zu schachten. In diesen wird eine jeweils 10cm dicke Lage erdfeuchten Rapido Teichlehm geschüttet und mittels Rüttlern und Stampfern nach Proktor verdichtet. Danach kann umgehend die nächste Lage verbaut werden.</p>

Die Aussagen erfolgen nach umfangreicher Prüfung und Praxiserfahrung. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit, aktuelle Version siehe [www.rapidolehm.de](http://www.rapidolehm.de)