

# Technisches Merkblatt Rapido-Armierungen

Stand 04/2014

Material:	Putzgewebe	Jutegewebe	Farbiges Jutegewebe	Glasflies
Inhaltsstoffe:	Glasfaser	Jute	Jute	Glasfaser
Gebinde:	Rolle 1 m * 50 m Rolle 1 m * 10 m	Rolle 1 m * 10 m	Rolle 1,3 m * 3 m	Rolle 1 m * 50 m

## Rapido-Putzgewebe:

### **Einsatz:**

In Mörtellagen mit Auftragsstärken ab 4 mm aufwärts, zum Überspannen und zur Rissüberbrückung bei Materialwechsel, Öffnungen, Stürzen, Wandheizungen und auf Putzträgern sowie Dämmstoffen.

### **Verarbeitung:**

Rapido-Putzgewebe im rechten Winkel zu der zu erwartenden Rissbildung in den frischen Putz einlegen und einbetten. Überlappungen müssen 10 cm betragen. An den Ecken von Öffnungen ist Gewebe mit den Maßen 30 cm \* 50 cm im 45° Winkel zusätzlich einzubetten. Das Gewebe muss sich immer im oberen Drittel der Putzlage, also kurz hinter der Oberfläche, befinden. Der Abstand zu dem Untergrund, zu Wandheizungen oder zu Kabeln sollte mindestens 5 mm betragen.

## Rapido-Jutegewebe

### **Einsatz:**

In Mörtellagen mit Auftragsstärken ab 4 mm aufwärts, zum Überspannen und zur Rissüberbrückung bei Materialwechsel, Öffnungen, Stürzen, Wandheizungen und auf Putzträgern sowie Dämmstoffen.

### **Verarbeitung:**

Rapido-Jutegewebe im rechten Winkel zu der zu erwartenden Rissbildung in den frischen Putz einlegen und einbetten. Überlappungen müssen 10 cm betragen. An den Ecken von Öffnungen ist Gewebe mit den Maßen 30 cm \* 50 cm im 45° Winkel zusätzlich einzubetten. Das Gewebe muss sich immer im oberen Drittel der Putzlage, also kurz hinter der Oberfläche, befinden. Der Abstand zu dem Untergrund, zu Wandheizungen oder zu Kabeln sollte mindestens 5 mm betragen.

## Farbiges Rapido-Jutegewebe

### **Einsatz:**

Als tapetenähnliche oberflächliche Armierung auf bestehende Putze oder Platten.

### **Verarbeitung:**

Das farbige Rapido-Jutegewebe wird wie Tapetenbahnen senkrecht angebracht. Dazu Rapido-Lehmglätte im gewünschten Farbton in einem 1 m breiten Streifen ca. 1 mm stark mittels Zahnkelle aufziehen und das farbige Rapido-Jutegewebe einbetten. Im Anschluss mit Glättkelle das Gewebe pressspachteln. Dabei ist darauf zu achten, dass kein Material durch die Maschen gepresst und oberflächlich verteilt wird.

## Rapido-Glasflies

### **Einsatz:**

Als dünnlagige oberflächliche Armierung auf bestehende Putze oder Platten.

### **Verarbeitung:**

Rapido-Lehmglätte ca. 1 mm stark aufspachteln und das Rapido-Glasflies vor Hautbildung in die Rapido-Lehmglätte mittels Glättkelle einbetten. Bei Überlappungen muss sich zwischen den beiden Fliesen Rapido-Lehmglätte befinden, um beide Lagen zu verkleben. Auf eine Überlappung kann jedoch verzichtet werden, wenn ortsnah kein Riss parallel zum Stoß verläuft.

*Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit.*



**Wir machen Naturbaustoffe  
bezahlbar!**

Lausitzer Naturbaustoffe GmbH  
Schafbergstraße 27  
02694 Malschwitz OT Dubrauke

Tel. 035932-368 709  
Fax. 035932-368 708  
Internet: [www.rapidoleh.com](http://www.rapidoleh.com)