

# Technisches Merkblatt Rapido-Fixierung

Stand 04/2014

<b>Material:</b>	Pulver zum Fixieren fertiger Oberflächen, Bindemittel für Lasuren
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Carboxymethyl-Cellulose
<b>Gebinde:</b>	100 g, 500 g und 1000 g Beutel
<b>Wasserbedarf für Fixierung :</b>	100 g auf 5 l Wasser
<b>Verbrauch:</b>	ca. 150 ml/m <sup>2</sup> / 1 Anstrich
<b>Gefahren:</b>	keine
<b>Lagerung:</b>	Bei trockener und luftdichter Lagerung unbegrenzt haltbar.
<b>Eigenschaften:</b>	Verfestigt Untergründe und verringert den Abrieb. Das Wasserdampfaufnahmevermögen wird gesteigert. Trocknet reversibel ab und ist deshalb als Tiefengrund für nachfolgende Putze nicht geeignet. Enthält keinerlei Konservierungsmittel und ist im angerührten Zustand nur ca. 1 Woche lagerfähig.
<b>Untergrund:</b>	Die Untergründe müssen frei von Trennmitteln, wie Staub, Öle, Wachse und Leimfarben, sein.
<b>Hinweise:</b>	<p>Oberflächen werden mit zunehmender Konzentration leicht dunkel. Zwei schwach konzentrierte Behandlungen sind einer starken Konzentration vorzuziehen.</p> <p>Als Lasur werden bis zu 10 g Pigment pro Liter Wasser angerührt und im Anschluss unter ständigem Rühren mit 20 g Rapido-Fixierung vermischt. Nach mindestens einer Stunde Reifezeit erneut durchmischen.</p> <p>Verbrauch - je nach Saugfähigkeit des Untergrundes - 50 – 250 ml/m<sup>2</sup>.</p> <p>Den gleichmäßigsten Auftrag erreicht man durch Sprühen, zum Beispiel mit einem Drucksprüher, wie er im Gartenbereich Anwendung findet.</p>
<b>Verarbeitung:</b>	Zum Rollen, Pinseln, Sprühen

*Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit.*



**Wir machen Naturbaustoffe  
bezahlbar!**

Lausitzer Naturbaustoffe GmbH  
Schafbergstraße 27  
02694 Malschwitz OT Dubrauke

Tel. 035932-368 709  
Fax. 035932-368 708  
Internet: [www.rapidolehm.com](http://www.rapidolehm.com)