

Technisches Merkblatt Rapido Mineralhaftbrücke

Stand 01/2019

Material:	Rapido-Mineralhaftbrücke als Grundierung auf nicht saugenden, glatten Untergründen
Inhaltsstoffe:	Portlandzement, Sande, kunststoffvergütet
Gebinde:	25 kg Sack
Verbrauch:	je nach Zahnung 6 -12 m ²
Wasserbedarf:	ca. 4,5 - 5 Liter je 25 kg Sack
Lagerung:	1 Jahr ab Herstellerdatum. Gebinde ist verschlossen und trocken auf Palette zu lagern.
Chromatarm:	nach TRGS 613
Frühhaftfestigkeit:	NPD
Haftfestigkeit nach Trockenlagerung:	C1
Einwirkung von Klima-/Warmlagerung:	C1
Wasserempfindlichkeit:	C1
Frost-Tauwechselbeständigkeit:	C1
GISCODE:	ZP 1

Verarbeitung:

Untergründe müssen trocken, tragfähig und frei von Staub, Öl oder anderen Trennmitteln sein. Altanstriche notfalls anschleifen.

Material mit oben beschriebenen Wassermengen knollenfrei und dickpastös anrühren. 10 Minuten reifen lassen und nochmals kräftig durchmischen. Nur soviel anrühren, wie innerhalb von 3 Stunden verarbeitet werden kann. Material mittels Glättkelle grob auf den Untergrund aufziehen. Im Anschluss mit einem Zahnspachtel waagrecht aufzählen.

An Decken sollte nach der Hautbildung, ca. 30 Minuten nach dem Aufzählen, der Mörtel mittels eines Nagelbrettes zusätzlich aufgerissen werden, um ein noch besseres Verkrallen der nachfolgenden Beschichtung zu ermöglichen.

Je nach Temperatur und Luftfeuchte kann nach 24 bis 48 Stunden Lehmputz aufgetragen werden.

Die Rapido-Mineralhaftbrücke muss zu diesem Zeitpunkt restlos ausgehärtet sein.

Achtung:

Material enthält Zement und reagiert mit Wasser alkalisch. Bei Berührung grundsätzlich sofort mit Wasser abspülen! Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen!

Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit.



Rapidolehm – und alles wird gut!

Lausitzer Naturbaustoffe GmbH
Schafbergstraße 27
02694 Malschwitz OT Dubrauke
info@rapidolehm.de
Tel. 035932-368 709
Internet: www.rapidolehm.com